

FICHE TECHNIQUE

1. CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

muro est un mélange de poudre colorée composé de coccio pesto, d'argile, d'oxydes naturels et de calcaire, conçu pour les revêtements muraux intérieurs. Disponible en deux granulométries différentes : fine 0,2 et grossière 0,4, ainsi qu'en différentes couleurs, à diluer dans l'eau.

2. DOMAINES D'APPLICATION

Pour une utilisation correcte, la cohérence du support sur lequel le produit doit être appliqué doit être évaluée au préalable. En général, deux couches du mélange **muro** doivent être appliquées à l'aide d'une truelle en acier, après une préparation appropriée du support en plaques de plâtre, plâtre, enduit à base de chaux ou de ciment, MDF ou contreplaqué marin, qui doit être préalablement traité avec le **Primer muro** spécifique.

3. PRÉPARATION DU SUPPORT

Pour un résultat optimal, le support sur lequel muro sera appliqué doit être :

- Sec et mûr
- D'une cohérence uniforme et adéquate
- Lisse et linéaire
- Dépoussiéré et fixé avec le **Primer muro** spécifique

Nous recommandons :

Vérifier l'état du support, il doit être **parfaitement SEC**.

La présence d'humidité pourrait entraîner des variations de couleur, voire un blanchiment de la surface elle-même.

Afin de garantir la réaction régulière des matériaux, l'environnement doit avoir une température constante de 17°C ou plus.

En général, un enduit neuf à base de ciment ou de chaux-ciment encore humide et non mûr peut présenter des fissures normales dues au retrait ; il est donc recommandé de ne pas appliquer muro tant qu'il n'est pas complètement sec et mûr. Les enduits de faible consistance doivent être préalablement traités avec notre **Primer muro durcisseur et consolidant spécifique**.

Le **Primer muro** sèche en moyenne en 4 heures, mais il est toujours nécessaire de s'assurer qu'il est complètement sec, car ce temps peut varier en fonction de la température et des conditions climatiques.

4. APPLICATION

1. Verser de l'eau propre dans un récipient de mélange, puis ajouter progressivement la poudre **muro** sous agitation, dans un rapport d'environ 1 litre d'EAU pour 3 kg de POUDRE.
2. Mélanger soigneusement avec un malaxeur jusqu'à obtention d'une pâte épaisse et homogène, sans grumeaux.
3. Laisser reposer la pâte quelques minutes avant utilisation.
4. Ajouter de l'eau si nécessaire.
5. Appliquer le produit à la truelle américaine en deux couches, espacées de 1 à 2 heures

La surface du revêtement **muro** est poreuse et absorbante. Pour sa protection, nous recommandons l'application de nos finitions **NATURALCARE** ou **WETCARE**, selon l'effet final souhaité.

L'utilisation de la finition **NATURALCARE** donnera un aspect mat naturel.

L'utilisation de la finition **WETCARE** donnera un effet semi-brillant mouillé.

Pour un résultat optimal, un ponçage manuel avec du papier abrasif grain 120 est recommandé avant l'application des traitements.

La finition doit être appliquée uniquement après séchage complet de la surface, au minimum 24 heures après l'application. Le résultat aura une apparence semi-brillante.

ATTENTION : Les couleurs peuvent varier de manière plus ou moins marquée d'un lot à l'autre en raison de l'origine strictement naturelle des matières premières. Il est donc recommandé d'utiliser un même lot de production pour la dernière couche.

5. RENDEMENT DU MATÉRIAU

Granulométrie fine 0,2 : rendement moyen de 2,0 kg/m² de **muro** pour 2 couches.

Granulométrie grossière 0,4 : rendement moyen de 3,0 kg/m² de **muro** pour 2 couches.

6. CONDITIONNEMENT

muro: Sac de 25,00 kg chacun.

7. AVERTISSEMENTS

Afin de réaliser un revêtement **muro**, toutes les opérations doivent être effectuées dans un environnement avec une température constante d'au moins 17 °C.

Il est également recommandé d'effectuer un test préliminaire avant l'application.

Enfin, il est essentiel de ne pas recouvrir la surface traitée avec du cellophane ou d'autres matériaux imperméables.

AVIS

Notre entreprise décline toute responsabilité découlant d'un usage suggéré, inapproprié, irresponsable, direct ou indirect du produit et recommande à toute personne utilisant nos produits de vérifier elle-même la fiabilité et l'exhaustivité des informations en fonction des applications prévues.

Les informations fournies résultent de notre expertise en application et d'essais en laboratoire et sont exprimées en tant que telles. Elles ne constituent aucun engagement de notre part, y compris en ce qui concerne d'éventuelles réclamations de tiers pour des dommages de toute nature.

Notre entreprise garantit une qualité constante de ses produits : toute responsabilité avérée sera strictement limitée à la valeur exclusive de notre produit.

Étant donné l'impossibilité de contrôler les conditions et les méthodes d'application sur chaque chantier, notre entreprise ne peut assumer aucune responsabilité quant aux compétences d'application et d'exécution des travaux.



Materia+ Srl
Zona Ind.le Santa Maria di Sette
06014 Montone PG
ITALY
Phone: +39 075 941 7664
info@cottoetrusco.it
cottoetrusco.it

Édition : 2026 -02-21 A